

Coba Egaline-wijzer

Alles wat je moet weten over de egalines
van Coba, in één handig overzicht.
Makkelijk zat.



Coba. Makkelijk zat





CLM400

Egalisatiemortel Cementvloeren

- Zelfnivellerend
- Snelverhardend
- Krimp- en spanningsarm



* Laagdikte 2 mm


Egalisatie & uitvlakmortel

Coba CLM400 Egalisatiemortel



Toepassing	Normaal te belasten beton- en cementdekvloeren.
Kleur	Cementgrijs 
Verbruik ca.	1,5 kg/m² per mm laagdikte
Druksterkte	≥ 25 N/mm²
Buigsterkte	≥ 6 N/mm²
Vorbereiding ondergrond	De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig, scheurvrij, stabiel en ontdaan zijn van alle stoffen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden. Oude lijmresten kunnen geëgaliseerd worden, mits ze goed hechtend en watervast zijn. De ondergrond grondig stofzuigen en altijd voorstrijken met Coba DPM820 voorstrikmiddel vloeren (zie gebruiksaanwijzing).
Verwerking	Voeg 25 kg Coba CLM400 toe aan ca. 6 liter schoon leidingwater. Gebruik een schone en droge speciekuip. Meng 3 minuten intensief met een geschikte mortelmixer tot een homogene, klontvrije massa. De verwerkingstijd na aanmaken bedraagt ca. 30 minuten. Giet het mengsel op de vloer uit en verdeel het met een vlakspaan of met een rakel. Breng de gewenste laagdikte in één keer aan. Ontlucht de nog natte egalisatie mortel zo nodig met een prikroller. Bij machinale verwerking vloeimaat controleren. Verwerkingstemperatuur tussen 5°C en 25°C.** Zet bij twijfel een proefstuk op of neem contact op met onze afdeling technische adviezen. Reinig gereedschap direct na gebruik met (warm) water.
Nabehandeling – droging	De afbinding en droging van de egalisatiemortel zijn afhankelijk van de laagdikte en omgevingsomstandigheden zoals temperatuur, vocht en ondergrond. Bescherm de vers aangebrachte egalisatiemortel tijdens het drogen tegen tocht en direct zonlicht.
Vloerafwerking	Moet met een vorm van vloerafwerking worden afgewerkt.
Machinaal verwerkbaar?	Ja
Niet geschikt voor	Anhydriet-, houten, industriële en permanent vochtige vloeren (b.v. buitenshuis).
	Het eventueel toepassen van een kunststof gietvloer als eindafwerking moet per situatie in overleg met onze technisch adviseurs beoordeeld worden.

Leverbaar in



**Ondergrond- en omgevingstemperatuur

Een vraag aan Coba?
Gewoon even bellen: **088-8118800**




Egalisatie & uitvlakmortel

Coba CLM440 Vloer egalisatiemortel, vezelversterkt



Toepassing	Renoveren van oude en problematische steenachtige ondergronden, voordat de nieuwe vloerafwerking kan worden aangebracht.
Kleur	Cementgrijs 
Verbruik ca.	1,7 kg/m² per mm laagdikte
Bekleedbaar	Afhankelijk van laagdikte, omstandigheden en type vloerafwerking
Druksterkte	≥ 30 N/mm²
Buigsterkte	≥ 7 N/mm²
Voorbereiding ondergrond	De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig, scheurvrij, stabiel en ontdaan zijn van alle stoffen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden. Gaten en/of sleuven dieper dan 30 mm vooraf invullen. Oude lijmresten zo goed mogelijk verwijderen. Restanten kunnen geëgaliseerd worden, mits ze goed hechtend en watervast zijn. De ondergrond grondig stofzuigen en altijd voorstrijken met Coba DPM820 voorstrijkmiddel vloeren (zie gebruiksaanwijzing). Bij losliggende uitvoeringen wordt toepassing van een (glasvezel) wapeningsnet aanbevolen.
Verwerking	Voeg 25 kg Coba CLM440 toe aan ca. 5 liter schoon leidingwater. Gebruik een schone en droge speciekuip. Meng 3 minuten intensief met een geschikte mortelmixer tot een homogene, klontvrije massa. De verwerkingstijd na aanmaken bedraagt ca. 45 minuten. Giet het mengsel op de vloer uit en verdeel het met een vlakspaan of met een rakel. Breng de gewenste laagdikte in één keer aan. Ontlucht de nog natte renovatiemortel zo nodig met een prikroller of drijfрей. Bij machinale verwerking consistentie (trechtertijd 22 tot 28 sec) controleren. Verwerkingstemperatuur tussen 5°C en 25°C.** Zet bij twijfel een proefstuk op of neem contact op met onze afdeling technische adviezen. Reinig gereedschap direct na gebruik met (warm) water.
Nabehandeling – droging	De afbinding en droging van de vloer renovatiemortel zijn afhankelijk van de laagdikte en omgevingsomstandigheden zoals temperatuur, vocht en ondergrond. Bescherm de vers aangebrachte vloer renovatiemortel tijdens het drogen tegen tocht en direct zonlicht.
Vloerafwerking	Moet met een vorm van vloerafwerking worden afgewerkt.
Machinaal verwerkbaar?	Ja
Niet geschikt voor	Anhydriet ondergronden en permanent vochtige vloeren (b.v. buitenshuis).

Leverbaar in



Een vraag aan Coba?
Gewoon even bellen: 088-8118800

**Ondergrond- en omgevingstemperatuur

CLM440

Vloer egalisatiemortel
vezelversterkt
Cementgebonden

- Renoveren van oude en slechte ondergronden
- Sneldrogend
- Alle vloerafwerkingen mogelijk
- Toepasbaar op stabiele houten ondergronden





CLM490

Egalisatiemortel Industrieel

- Zéér slijtvast
- Zelfnivellerend
- Snel verhardend en belastbaar
- Krimp- en spanningsarm



* Licht belastbaar: na ca. 24 uur. Volledig belastbaar: na ca. 7 dagen. Afhankelijk van laagdikte en drogingscondities.


Egalisatie & uitvlakmortel



Coba CLM490 Egalisatiemortel

Toepassing	Egaliseren van middel tot zwaar te belasten betonvloeren
Kleur	Cementgrijs 
Verbruik ca.	1,7 kg/m² per mm laagdikte
Druksterkte	≥ 35 N/mm²
Buigsterkte	≥ 10 N/mm²
Vorbereiding ondergrond	De ondergrond van beton moet schoon, droog, draagkrachtig, scheurvrij, stabiel en ontdaan zijn van alle stoffen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden. De betonvloer dient een oppervlakte-treksterkte van 1,5 N/mm² te hebben. De ondergrond eerst stralen, grondig stofzuigen en altijd voorstrijken met Coba DPM820 voorstrikmiddel vloeren (zie gebruiksaanwijzing).
Verwerking	Voeg 25 kg Coba CLM490 toe aan ca. 5 liter schoon leidingwater. Gebruik een schone en droge speciekuip. Meng 3 minuten intensief met een geschikte mortelmixer tot een homogene, klontvrije massa. De verwerkingstijd na aanmaken bedraagt 30 - 40 minuten. Giet het mengsel op de vloer uit en verdeel het met een vlakspaan of met een rakel. Breng de gewenste laagdikte in één keer aan. Ontlucht de nog natte egalisatiemortel altijd met een prikroller. Bij machinale verwerking altijd eerst de vloemaat controleren. Verwerkingstemperatuur tussen 10°C en 25°C.** Zet bij twijfel een proefstuk op of neem contact op met onze afdeling technische adviezen. Reinig gereedschap direct na gebruik met (warm) water.
Nabehandeling – droging	De afbinding, droging en sterkte-ontwikkeling van de egalisatiemortel zijn afhankelijk van de laagdikte en omgevingsomstandigheden zoals temperatuur, luchtvochtigheid en vochtgehalte van de ondergrond. Bescherm de vers aangebrachte egalisatiemortel tijdens het drogen tegen tocht en direct zonlicht.
Vloerafwerking	Geschikt als eindafwerking in industriële situaties zoals hallen, loodsen en magazijnen.
Machinaal verwerkbaar?	Ja
Niet geschikt voor	Coba CLM490 dient altijd hechtend toegepast te worden.

Leverbaar in



**Ondergrond- en omgevingstemperatuur

Een vraag aan Coba?
Gewoon even bellen: **088-8118800**



ALM500

Egalisatiemortel Anhydriet- & alphavloeren

- Zelfnivellerend
- Snelverhardend
- Krimp- en spanningsarm



* Laagdikte 2 mm


Anhydriet-toepassingen

Coba ALM500 Egalisatiemortel



Toepassing	Egaliseren van calciumsulfaat gebonden ondergronden (anhydriet of alpha-halfhydraat)
Kleur	Wit 
Verbruik ca.	1,5kg/m² per mm laagdikte
Druksterkte	≥ 30 N/mm²
Buigsterkte	≥ 7 N/mm²
Vorbereiding ondergrond	De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig, scheurvrij, stabiel en ontdaan zijn van alle stoffen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden. Zwakke toplagen en/of een eventueel aanwezige calcium-carbonaathuid door middel van schuren, borstelen of frezen verwijderen. Oude lijmresten kunnen geëgaliseerd worden, mits ze goed hechtend en watervast zijn. De ondergrond grondig stofzuigen en altijd voorstrijken met Coba DPM820 voorstrijkmiddel vloeren (zie gebruiksaanwijzing).
Verwerking	Voeg 25 kg Coba ALM500 toe aan ca. 5,5 liter schoon leidingwater. Gebruik een schone en droge speciekuip. Meng 3 minuten intensief met een geschikte mortelmixer tot een homogene, klontvrije massa. De verwerkingstijd na aanmaak bedraagt ca. 30 minuten. Giet het mengsel op de vloer uit en verdeel het met een vlakspaan of met een rakel. Breng de gewenste laagdikte in één keer aan. De nog natte egalisatiemortel zo nodig ontluichten met een prikroller. Bij machinale verwerking vloeimaat controleren. Verwerkingstemperatuur tussen 5°C en 25°C.** Zet bij twijfel altijd een proefstuk op om te bepalen of het product voldoet aan de gestelde eisen, of neem contact op met onze afdeling technische adviezen. Reinig gereedschap direct na gebruik met (warm) water.
Nabehandeling – droging	De afbinding, droging en sterkte-ontwikkeling van de egalisatiemortel zijn afhankelijk van de laagdikte en omgevingsomstandigheden zoals temperatuur, luchtvochtigheid en vochtgehalte van de ondergrond. Bescherm de vers aangebrachte egalisatiemortel tijdens het drogen tegen tocht en direct zonlicht.
Vloerafwerking	Moet met een vloerbedekking worden afgewerkt.
Machinaal verwerkbaar?	Ja
Niet geschikt voor	Toepassing op andere steenachtige (cementgebonden) ondergronden na overleg met onze afdeling technische adviezen. Coba ALM500 is niet geschikt voor houten, industriële en permanent vochtige vloeren (bijv. buitenshuis).

Leverbaar in



**Ondergrond- en omgevingstemperatuur

Een vraag aan Coba?
Gewoon even bellen: **088-8118800**